Таблица 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛЯ ПОДКРОВЕЛЬНЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛЕНОК АО «ЮТА», ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ВЕС НА ЕД. ПЛОЩАДИ Г/М2	РАЗМЕР РУЛОНА	ГОРЮ-ЧЕСТЬ DIN 4102	ПАРОПРО-НИЦАЕ-МОСТЬ Г/М2/24Ч	ПРОЧ-НОСТЬ ПРОД/ ПОПЕР. В Н/5СМ	РАСТЯЖ. ПРОД/ ПОПЕР,%	УФ СТАБИЛ. 100 KLY	ВЕС РУЛОНА, КГ
ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ								
Ютафол Д 96 Силвер УФ	96 г	1,5х50 м	В3	18,00 г	600/450	14/21	3 мес.	7,70
Ютафол Д 110 Стандарт	110 г	1,5х50 м	В3	35 г	250/240	25/20	3 мес.	8,75
Ютафол Д 110 Специал	110 г	1,5х50 м	В1	35 г	250/240	25/20	3 мес.	8,75
Ютафол ДБТ 150 Стандарт	150 г	1,5х50 м	В3	28,60 г	320/370	28/35	4 мес.	11,75
Ютакон Н 130 ВС УФ	130 г	1,3х50 м	В3	0,35 г	900/800	20/20	4 мес.	8,95
Ютавек Термоизол	200 г	1,5х50 м	В2	270 г	450/300	50/70	мес.	15
Ютавек ТОП	270 г	1,5х50 м	В2	1200 г	320/220	55/65	4 мес.	20,5
Ютавек Мастер	160 г	1,5х50 м	В2	1200 г	400/350	50/65	4 мес.	12
Ютавек Дрен	500 г	1,5х25 м	В2	1200 г	310/215	55/65	4 мес.	19
Ютавек 135	135 г	1,5х50 м	В2	1200 г	290/205	45/70	4 мес.	10,62
Ютавек 115	115 г	1,5х50 м	В2	1200 г	260/170	45/70	4 мес.	9,13
Ютавек 95	95 г	1,5х50 м	В2	1200 г	220/140	45/75	4 мес.	7,62
Ютавек 85	85 г	1,5х50 м	В2	1200 г	170/125	30/55	4 мес.	6,87
ПАРОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ПЛЕНКИ(ПАРОБАРЬЕРЫ)								
Ютафол Н 96 Силвер УФ	96 г	1,5х50 м	В3	0,98 г	600/450	12/21	3 мес.	7,7
Ютафол Н 110 Стандарт	110 г	1,5х50 м	В3	0,90 г	220/190	15/15	3 мес.	8,75
Ютафол Н 110 Специал	110 г	1,5х50 м	В1	0,90 г	220/190	15/15	3 мес.	8,75
Ютафол Н АЛ 170 Специал	170 г	1,5х50 м	В1	0,20 г	230/170	10/10	3 мес.	13,3